



Шпатлевка BRAVA ACRYL PROFI-1 для изделий из древесины

TU BY 600112981.048 - 2013

- Исправление дефектов
- Отлично шлифуется
- Минимальная усадка в слое до 0,5 мм
- Обладает хорошей адгезией
- Быстросохнущая
- Легко наносится

Краткий обзор

Назначение	Для качественного исправления небольших повреждений и неровностей поверхности столярных изделий (окна, двери, мебель и т.д., кроме полов), эксплуатируемых внутри помещений, перед их последующей окраской. Не является материалом для заполнения V-образных швов и защиты торцов, не предназначена для сплошного шпатлевания столярных изделий.
Сферы применения	☒ Д Деревообработка ☒ Т Торговля
Свойства	Легко наносится, равномерно заполняет неровности, быстросохнущая. Содержит специальный наполнитель, который играет роль каркаса, не дающего образовываться усадке в слое до 0,5 мм. Покрытие не растрескивается. Благодаря низкому удельному весу имеет пониженный расход по сравнению с обычными шпатлевками. Легко шлифуется, обладает отличной адгезией к основанию. Не содержит вредных для здоровья человека органических растворителей. Цветную шпатлевку можно применять для маскировки небольших дефектов древесины перед последующей отделкой ее лаками или красками.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания поверхность должна быть без царапин, пузырей, трещин, видимых включений. Выпускается следующих цветов: белая, дуб, ель, сосна, орех, ольха, махагон, какао.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Степень перетира, мкм, не более	130
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	1,2
Массовая доля нелетучих веществ, %	73 - 81
Усадка покрытия – отсутствие трещин в слое толщиной, мм	0,5
Удобнонаносимость	легко наносится, не свертывается, не тянется за шпателем
Способность шлифоваться	шлифуется без воды
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1

Упаковка 0,28 л; 0,55 л; 1 л; 3 л; 5 л; 11 л; 20 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Поверхности из древесины, ДСП, ДВП.
Подготовка поверхности	Рабочую поверхность очистить от пыли, грязи.
Система покрытия	Рабочую поверхность обработать грунтовкой BRAVA ACRYL (ВД-АК-03, ВД-АК-04, ВД-АК-05 или ВД-АК-07) в соответствии с рекомендациями по их применению.
Способ и условия нанесения	При необходимости разбавить водой, перемешать до получения однородной массы и нанести на поверхность слоем толщиной до 0,5 мм при помощи шпателя. При больших неровностях шпатлевку следует наносить в несколько приемов с промежуточной сушкой между слоями. Высохшее покрытие шлифовать шкуркой средней зернистости, обеспылить, прогрунтовать, окрасить. Инструмент, тару, пятна шпатлевки отмыть теплой водой с мылом до высыхания шпатлевки.
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, шпатлевки и обрабатываемой поверхности не ниже 15 °С. Время высыхания шпатлевки при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % составляет 1 ч. При более низкой температуре (но не ниже 10 °С) и относительной влажности выше 70 % продолжительность высыхания увеличивается до 3 ч.
Расход	Шпатлевку наносить слоем до 0,5 мм.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
----------------------------	---

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Шпатлевка пожаро- и взрывобезопасна и относится к малоопасным веществам.
Утилизация отходов	Остатки шпатлевки утилизировать как бытовой мусор.
Гарантийный срок	18 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.001862.08.13 Паспорт безопасности ПБ № 600112981.039-2013
Контактная информация	Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты древесины: телефон: +375 (29) 660 60 23, 660 60 38, 660 70 93 e-mail: otsp@mav.by v.pavilchuk@mav.by p.butkevich@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.