ТОН В ТОН

Лазурь BRAVA AQUA PROTECT PRO

для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей
ТУ BY 600112981.052-2013

- Без резкого запаха
- Содержит УФ-фильтр
- Защищает от биопоражений
- Для наружных работ
- Срок службы не менее 8 лет*
- Полуматовая/ матовая

Краткий обзор

Назначение

Для защитно-декоративной отделки деревянных элементов различных конструкций, эксплуатируемых снаружи помещений (деревянная обшивка, специальные навесы, изгороди, садовые дома, профилированные материалы и т. п.).

Сферы применения

Д Деревообработка Т Торговля

Свойства

Лазурь легко наносится, не образуя потеков, равномерно распределяясь по поверхности, подчеркивая естественную красоту натуральной древесины. Благодаря содержанию воска, защищает древесину от пагубного воздействия влаги. Содержит комплекс трудновымываемых антисептиков, что обеспечивает надежную защиту древесины от биопоражений, содержание комплекса УФ-фильтров и светостойких пигментов защищает древесину от выгорания и надолго сохраняют первоначальный вид окрашенной поверхности. Лазурь на водной основе, не содержит органических растворителей, без резкого запаха. Бесцветную лазурь использовать только в качестве базы под колеровку.
*Прогнозируемый срок службы комплексного покрытия при соблюдении контроля правил ухода повреждений покрытия (процессы естественного старения обуславливают необходимость регулярного осмотра и ремонтных работ наружных поверхностей с предполагаемой периодичностью от 1 до 3 лет в зависимости от условий воздействия окружающей среды (климатические и конструктивные факторы) и выполнения рекомендаций производителя по подготовке и отделке изделий – не менее 8 лет.

Состав

Водная дисперсия акрилового сополимера, биоцидные и функциональные добавки, пигменты, вода.

Цвет покрытия

Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами ООО «МАВ».

Колеровка

ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогу MAV, а также вручную универсальными колеровочными пастами. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний, ООО «МАВ» не несет ответственности за качество и цвет материала.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Массовая доля нелетучих веществ, %	28 - 38
2. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	2
3. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру типа ФБ-2, %	
– матовой	4-19
– полуматовой	20 - 36
– полуглянцевой	37 - 49
– глянцевой	не менее 50
4. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)°С, ч, не менее	24

Примечание: по согласованию с потребителем значения показателей могут отличаться от приведенных.

Упаковка

Пластиковые ведра 1 л, 3 л, 5 л, 11 л, металлическое ведро 20 л.

Технология применения

Подготовка поверхности

Поверхности очистить от загрязнений, пыли и смолы. Поверхность должна быть сухой, влажность древесины не выше 15 % для хвойных пород и 12 % для лиственных. Новые поверхности при необходимости отшлифовать абразивными материалами средней зернистости Р150-Р180. Старые лакокрасочные покрытия полностью удалить, поверхность зачистить абразивными материалами средней зернистости и обеспылить. Состарившуюся, посеревшую древесину отшлифовать до здоровой неповрежденной древесины и обеспылить. Участки, пораженные деревоокрашивающими грибами (синева, краснота и т. д.), плесневыми грибами обработать отбеливающими составами в соответствии с рекомендациями по их применению. Не применять по поверхностям, ранее обработанным огнебиозащитными пропиточными составами. Для обеспечения максимальной защиты обрабатываемой древесины от биопоражения в качестве грунтовочного слоя применять грунтовочный состав BRAVA AQUA BASE.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, www.mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Применение	**Не применять материал при температуре (t) ниже +15 °С.** Рекомендуемая t нанесения – (20 ± 5) °С, относительная влажность воздуха 60-70 %. Лазурь готова к применению. Допускается разбавление водой не более чем на 5 % (по массе). Перед применением и в процессе работы лазурь необходимо перемешивать. Наносить на древесину кистью, валиком (равномерно распределяя материал вдоль волокон) или краскораспылителем, в 2 слоя – на предварительно обработанную грунтовочным составом BRAVA AQUA BASE, и не менее чем в 3 слоя – как самостоятельное покрытие. При отделке торцевых срезов необходимо нанести дополнительно 1-2 слоя лазури. Промежуточная сушка после первого слоя при t (20 ± 2) °С – 3 ч, последующих слоев – 3- 6 ч и окончательная сушка – в течение 24 ч. Сильных механических воздействий на покрытие избегать в течение 7 дней. Для оценки пригодности применения материала на таких породах древесины как дуб, лиственница и т. п. – рекомендуется провести локальное пробное окрашивание. При работе с древесиной лиственницы рекомендуется предварительно использовать специализированные запирающие составы. После использования лазури инструмент отмыть теплой водой с мылом. Засохшая лазурь очищается механически.
Пиктограммы способов нанесения	
Расход на 1 слой	Ориентировочный расход лазури на однослойное покрытие без учета потерь составляет около 100-120 г/м^2 по строганой гладкой поверхности, около 125-180 г/м^2 по пиленной и грубошлифованной поверхности. Расход лазури зависит от вида и структуры окрашиваемой поверхности, степени ее подготовки, применяемого оборудования, квалификации персонала и точнее определяется путем пробного нанесения на небольшой участок.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой упаковке при t выше 5 °С. Не допускать замораживания.
Меры предосторожности	Материал пожаровзрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Для рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания - индивидуальные средства защиты. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями.
Утилизация отходов	Остатки лазури после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Полная информация по безопасному обращению и утилизации – в паспорте безопасности.
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос регистрации BY.50.51.008.E.000206.04.24 от 11.04.2024 Паспорт безопасности ПБ № 600112981.320-2023
Контактная информация	Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты древесины: телефон: +375 (29) 660 70 93, 660 60 23, 660 60 38, 610 70 02 e-mail: wood@mav.by Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24 e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ООО «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск, www.mav.by, e-mail: info@mav.by
тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18