



Грунтовка ECOL быстросохнущая (ВД-АК-06)

Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- Готовая к применению
- Глубокого проникновения
- Улучшает сцепление краски с основанием
- Укрепляет пылящие поверхности
- Сокращает расход краски

Краткий обзор

Назначение	Для глубокой пропитки пористых бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей перед их последующей окраской водно-дисперсионными акриловыми красками, а также оштукатуриванием, шпатлеванием, оклейкой обоями. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.
Сферы применения	☐ Строительство ☐ Торговля
Свойства	Сокращает расход краски и обеспечивает ее прочное сцепление с основанием, выравнивает и уменьшает впитывающую способность. Укрепляет пылящие поверхности.
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера с добавлением вспомогательных веществ.
Цвет и внешний вид покрытия	Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность.
Технические данные	

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	6 - 12
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с, не менее	11
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:	
- комплексного покрытия - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблицы 1,2	

Упаковка 1 л; 2 л; 4 л; 5 л; 10 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Пористые бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
Подготовка поверхности	Перед нанесением грунтовки рабочую поверхность полностью очистить от пыли, грязи, мела, известковых красок и непрочно держащихся покрытий. С фасадов механически удалить мох, битумные пятна, на поверхности фасадов не должно быть высолов и следов разделительных жидкостей. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.
Система покрытия	После нанесения грунтовки поверхность окрашивать водно-дисперсионными красками.
Способ и условия нанесения	<p>Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и поверхности не ниже 10 °С. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влажность воздуха при фасадных работах – 40 - 80 %, при интерьерных работах – 40 – 60 %. Не допускается нанесение и высыхание при неблагоприятных погодных условиях (жара, дождь, туман, выпадение росы, сильный ветер).</p> <p>Перед применением грунтовку тщательно перемешать и наносить на поверхность:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при грунтовании больших площадей внутри помещений – интерьерным валиком с длиной ворса 11 - 18 мм; - при грунтовании больших площадей снаружи помещений – фасадным валиком с длиной ворса 18 - 25 мм; - при окрашивании небольших и рельефных поверхностей – кистью с искусственной щетиной (для водно-дисперсионных красок); - при грунтовании распылением (пневмо - с верхним расположением бачка и диаметром сопла 1 - 1,5 мм при рабочем давлении 4 - 6 атм или безвоздушным - с диаметром распылительного отверстия 0,009-0,011 дюйма) <p>Избегать перегрунтования (появление глянца).</p> <p>Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте на наружную окраску производственных, жилых и общественных зданий и сооружений водно-дисперсионными красками производства ЧУП «Мав» (ТТК - 100299864.072-2018), разработчик РУП «СтройМедиаПроект»; Типовой Технологической Карте на внутреннюю окраску производственных, жилых и общественных зданий и сооружений водно-дисперсионными красками производства ЧУП «Мав» (ТТК - 100299864.269-2018), разработчик РУП «СтройМедиаПроект».</p>

Пиктограммы
способов нанесения



Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Температурный
режим,
время высыхания

Время высыхания грунтовки при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$ – 1 ч. При температуре окружающего воздуха $(10 - 16)^\circ\text{C}$, влажности выше 70 % продолжительность высыхания увеличивается до 4 ч.

Расход

До 150 г/м^2 . Расход грунтовки может изменяться в зависимости от пористости и впитывающей способности поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C .

Меры
предосторожности

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Утилизация отходов

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Дополнительная
документация

Свидетельство о гос. регистрации	BY50.51.01.008.E.000892.05.12
Паспорт безопасности	ПБХП №600112981.10-2013
Сертификат соответствия	ВУ/112.02.01. TP013.002.03.00006
Протокол испытаний	ЛИ ЛКМ «MAV» №24/21 от 26.02.2021

Контактная
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by