



Грунтовка FLAGMAN 06 Готовая к применению

Для наружных и внутренних работ
ТУ BY 600112981.074-2018

- > Глубокого проникновения
- > Проста и удобна в применении
- > Укрепляет пылящие основания
- > Выравнивает впитываемость поверхности
- > Увеличивает адгезию покрытия к основанию

Краткий обзор

Назначение	Для грунтования бетонных, кирпичных, гипсокартонных и других минеральных поверхностей перед ремонтно-отделочными работами: оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием водно-дисперсионными акриловыми красками, оклейкой обоями. Не рекомендуется наносить грунтовку на известково-цементные и известково-цементные поверхности.
Сферы применения	☐ Строительство ☐ Торговля
Свойства	Глубоко проникает в основание, снижает и выравнивает впитывающую способность поверхности, укрепляет пылящие основания, обеспечивает прочное сцепление с основанием наносимых отделочных материалов (красок, шпатлевок, штукатурок) и сокращает их расход.
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера с добавлением функциональных добавок.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность. Цвет покрытия – бесцветный.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5-9,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	6-12
Время высыхания до степени 3 при (20±2)°C, ч, не более	1
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее - по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1197 таблица 1, СТБ 1263 таблицы 1,2.	

Упаковка Пластиковые канистры 1л; 2л; 5л; 10л.

Технология применения

Пригодные подложки	Бетонные, кирпичные, гипсокартонные и др. минеральные поверхности.
Подготовка поверхности	Поверхность очистить от пыли, грязи, разделительных жидкостей, битумных пятен, высолов, меловых, известковых, непрочно держащихся и несовместимых покрытий (силикатные, масляные и др. ЛКМ), должен отсутствовать эффект меления. При наличии биопоражений и высолов поверхности очистить механически или при помощи моек высокого давления, при необходимости обработать специальными составами. Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить. Новые бетонные поверхности грунтовать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами – не ранее, чем через 7 дней (или в соответствии с рекомендациями производителя). После дождя поверхность должна просохнуть в течение 2-3 дней. Металлические части окрасить антикоррозионными грунтовками MAV.
Способ и условия нанесения	Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и поверхности не ниже 10 °C. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влажность воздуха при фасадных работах – 40-80 %, при интерьерных работах – 40-60 %. Не допускается нанесение и высыхание при неблагоприятных погодных условиях (жара, дождь, туман, выпадение росы, сильный ветер). Перед применением грунтовку тщательно перемешать и наносить на поверхность: <ul style="list-style-type: none"> • при грунтовании больших площадей внутри помещений – интерьерным валиком с длиной ворса 11-18 мм; • при грунтовании больших площадей снаружи помещений – фасадным валиком с длиной ворса 18-25 мм; • при грунтовании небольших и рельефных поверхностей – кистью с искусственной щетиной (для водно-дисперсионных красок); • при пневмораспылении – с верхним расположением бачка и диаметром сопла 1-1,5 мм при рабочем давлении 4-6 атм; • при безвоздушном распылении – с диаметром распылительного отверстия 0,009-0,011 дюйма. Избегать перегрунтования (появления глянца). После работы инструмент, пятна грунтовки смыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовок.

Пиктограммы
способов нанесения



Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Температурный
режим,
время высыхания

Время высыхания при $t (20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности 60-70 % – 1 ч. При более низкой t и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

Расход

До 150 г/м². Зависит от шероховатости и пористости поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника, других факторов и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C.

Меры
предосторожности

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Утилизация отходов

Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более полная информация по обращению и утилизации краски указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

36 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Дополнительная
документация

Сертификат соответствия	№BY/112 02.01.002 00789
Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.000243.05.18
Паспорт безопасности	ПБХП № 600112981.156-2018
Протоколы испытаний	ЛИ ЛКМ «MAV» №52/18 от 27 апреля 2018
	ЛИ ЛКМ «MAV» №50/18 от 27 апреля 2018
	ЛИ ЛКМ «MAV» №20/18 от 10 апреля 2018

Контактная
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных
материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 760 70 02, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22,
6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by