



Грунтовка-концентрат HAUS MASTER

Для наружных и внутренних работ (стены, потолок, пол)
Водно-дисперсионная акриловая
ТУ ВУ 600112981.065-2016

- Может разбавляться водой 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:7
- Глубокого проникновения
- Выравнивает впитываемость поверхности
- Укрепляет пылящие основания
- Облегчает нанесение красок и снижает их расход
- Рекомендуются для систем утепления

Краткий обзор

Назначение

Для получения (путем разведения водой) грунтовок разных концентраций, предназначенных для грунтования минеральных поверхностей с различными плотностями и впитывающей способностью (бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных и др., а также асбестоцементных листов) перед проведением ремонтно-отделочных работ: оштукатуриванием, шпатлеванием, окрашиванием водно-дисперсионными акриловыми красками, оклейкой обоями, облицовкой плиткой, устройством самонивелирующихся цементных покрытий на полах; для наружных и внутренних ремонтно-строительных работ коммунальных объектов, школьных, детских учреждений, офисов, мест проведения спортивных и развлекательных мероприятий, жилых помещений и др. Является оптимальным решением для жилищно-коммунальных служб и жилищно-строительных потребительских кооперативов, может применяться при отделке систем утепления зданий и сооружений.

Сферы применения

☒ Строительство ☐ Торговля

Свойства

Обладает высокой проникающей способностью в верхние слои минерального основания. Уменьшает пористость поверхности и выравнивает ее впитывающую способность, облегчает нанесение красок и снижает их расход; укрепляет пылящие основания. Обеспечивает прочное сцепление с основанием последующих наносимых отделочных материалов: красок, шпатлевок, штукатурок.

Состав

Водная дисперсия акриловых сополимеров, функциональные добавки, вода.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	22 - 32
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 - 9,5
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
Прочность сцепления к основанию, МПа, не менее – по прочности сцепления соответствующих покрытий, указанных в СТБ 1263 таблицы 1 и 2, СТБ 1197 таблица 1.	

Упаковка

Канистры 1 л, 2 л, 5 л, 10 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные и другие минеральные поверхности, в том числе асбестоцементные листы.

Подготовка поверхности

Перед нанесением рабочую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочных держащихся покрытий, должен отсутствовать эффект меления. Пораженные грибом, плесенью, мхом или водорослями поверхности предварительно очистить подходящим методом (механически или водной струей под давлением) от наростов и микроорганизмов. Удалить битумные пятна. На поверхности не должно быть высолов, т.к. даже после их удаления (только в сухом виде щеткой) такие типы поверхностей не гарантируют долговечность покрытия. Новые бетонные поверхности грунтовать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные полимерминеральными составами – не ранее, чем через 7 дней после их естественного высыхания. После дождя поверхность должна просохнуть в течение 2 - 3 дней. Температура естественной сушки – не ниже 10 °С. Металлические части окрасить антикоррозионными грунтовками MAV. Не наносить на известковые и известково-цементные поверхности!

Система покрытия

Используется в системе с красками HAUS MASTER.

Способ и условия нанесения

Грунтовка применяется только в разбавленном виде. Применять при температуре окружающего воздуха, лакокрасочного материала и грунтуемой поверхности не ниже 10 °С. Не допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Перед применением грунтовку перемешать и развести водой в рекомендуемом соотношении. Необходимое соотношение выбирают таким образом, чтобы после пробного нанесения грунтовка после высыхания не оставляла блестящей пленки.

Виды работ и подложек	Концентрат: вода
Грунтование сильно впитывающих поверхностей (гипсовых, проблемных рыхлых и имеющих легкую осыпь, пенобетон) перед шпатлеванием, оштукатуриванием и окрашиванием	1:2 - 1:3
Грунтование умеренно впитывающих поверхностей (штукатурки: цементно-известковые, цементно-песчаные, полимерные, полимерминеральные, зашпатлеванные; облицовочный камень, клинкерный кирпич, асбестоцементный лист, гипсокартон) перед шпатлеванием, оштукатуриванием и окрашиванием	1:3 - 1:4
Грунтование слабо впитывающих поверхностей (панели КГД, бетонные основания, ДВП, поверхности, ранее окрашенные красками ВД-АК) перед окрашиванием	1:4 - 1:5
Для обеспыливания поверхностей	1:7

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Грунтовку наносить на подготовленную поверхность в 1 слой кистью, валиком, распылением. Для цели обеспыливания (стены после шлифовки шпатлевок, перед оклейкой обоев, цементные стяжки перед укладкой ламината, линолеума и др.) грунтовку наносить валиком в 1-2 слоя.

Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте на наружную окраску производственных, жилых и общественных зданий и сооружений водно-дисперсионными красками производства ЧУП «МAB» (ТТК - 100299864.072-2018), разработчик РУП «СтройМедиаПроект»; Типовой Технологической Карте на внутреннюю окраску производственных, жилых и общественных зданий и сооружений водно-дисперсионными красками производства ЧУП «МAB» (ТТК - 100299864.269-2018), разработчик РУП «СтройМедиаПроект».

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания

Время высыхания грунтовки при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 5)\%$ – 1 ч. При температуре окружающего воздуха $(10 - 16)^\circ\text{C}$, влажности выше 70 % время высыхания увеличивается до 4 ч.

Расход

Грунтовки-концентрат – 30 - 60 г/м², разведенной – до 150 г/м². Зависит от шероховатости и пористости поверхности, применяемого оборудования.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

В плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 30°C .

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими ЛКМ и растворителями.

Утилизация отходов

Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор. Более полная информация об утилизации отходов и мерах предосторожности указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Дополнительная документация

Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.000316.05.17
Сертификат соответствия	BY/112 02.01.002 00549
Паспорт безопасности	ПБХП №600112981.100-2018
Протокол испытаний	ЛИ ЛКМ «МAB» №42/17 от 25.05.2017
	ЛИ ЛКМ «МAB» №43/17 от 25.05.2017

Контактная информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 30 63, 660 40 96
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by