

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

KUDO HOME 65



Артикул:
KUPHP10U65



Объем: 1000 мл.
В коробке: 12 шт.
EAN-13: 4606445025064
ITF-14: 14606445025061

НАЗНАЧЕНИЕ

Для монтажа светопрозрачных конструкций, дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло- и шумо-изоляции швов, а также для других строительных, отделочных и монтажных работ.

Высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов, таких как: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. Обеспечивает равномерный, стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Создаёт превосходную термо- и звукоизоляцию. Не деформирует конструкцию, благодаря низкому вторичному расширению.

Полиуретановая монтажная пена торговой марки KUDO — эффективный продукт последнего поколения, созданный ведущими российскими и зарубежными технологами в области разработки монтажной пены, с учётом рекомендаций профессиональных строителей и монтажников.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Выход пены — до 65 литров*.
- Длина заполнения стандартной (3х3 см) щели — 52 метра*.
- Вторичное расширение — 15–30%.
- Время образования поверхностной плёнки — до 10 минут*.
- Время первичной обработки — до 25 минут*.
- Не содержит вредных растворителей и наполнителей. В отверждённом виде экологически безопасна.



Оригинальная рецептура следующего поколения. Обеспечивает быстрое формирование пространственной стабильномонолитной структуры отверждённой пены с оптимальным соотношением закрытых и открытых ячеек. Гарантирует сохранение повышенных теплоизоляционных свойств и деформационной устойчивости монтажного шва. Соответствует стандарту FEICA® TM 1004:2013.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Показатель	Фактические данные	Метод испытания
Механизм отверждения	За счёт влаги воздуха	—
Время образования поверхностной плёнки, мин, до	10*	Внутренний метод компании
Время резки, мин, до	25*	Внутренний метод компании
Вторичное расширение, %	15–30	TM 1010-2016
Кажущаяся плотность, кг/м³	12,0–14,0	ГОСТ EN 1602
Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа	0,023	ГОСТ Р 59599
Прочность при растяжении, МПа	0,06	ГОСТ Р EN 1607
Относительное удлинение при разрыве, %	12,0	С использованием ГОСТ Р EN 1607
Стабильность размеров, %	± 3*	TM 1004-2013
Водопоглощение за 24 ч при частичном погружении, по объёму, %	1,5	ГОСТ 17177
Коэффициент теплопроводности, Вт/м × К	0,039	ГОСТ 7076
Термостойкость (пределные температуры при длительной эксплуатации)	–40 °С +90 °С	Полностью отверждённая пена
Группа горючести	Г4 (горючая)	ГОСТ 30402-96

* При температуре +23 °С и относительной влажности 50%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Работы рекомендуется проводить при температуре от –10 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха не менее 50%.
- Для получения максимального объёма выхода и оптимальных физико-механических показателей пены перед использованием выдержать баллон при температуре от +18 °С до +20 °С не менее 10 часов.
- Для аккуратного выполнения работ рекомендуется закрыть плёнкой прилегающие поверхности.
- Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира, льда и инея поверхности.
- Рабочие поверхности, при температуре окружающей среды выше 0 °С, перед нанесением пены увлажнить.
- Рабочее положение баллона — ДНОМ ВВЕРХ.
- Снять защитную крышку с баллона.
- На крестообразную насадку с резьбой накрутить пистолет. Убедиться в надёжности соединения.
- Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
- Заполнить щель на 2/3 объёма, нанося монтажную пену снизу вверх.
- Выход пены регулировать с помощью винта пистолета.
- В процессе работы периодически встряхивать баллон.
- После нанесения увлажнить пену водой с помощью распылителя при температуре окружающей среды выше 0 °С.
- Избыток пены после полного затвердевания срезать ножом.
- Незатвердевшую пену удалить «Очистителем монтажной пены FOAM&GUN CLEANER» KUDO.
- Для отверждённой пены использовать «Удалитель застывшей монтажной пены FOAM REMOVER» KUDO.
- После полной полимеризации (24–48 часов*), затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.
- Беречь от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.

СОСТАВ

4,4-дифенилметандиизоцианат, диметилловый эфир, пропан-бутан, полиольный компонент.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев при соблюдении правил хранения. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Опасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе с монтажной пеной не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания монтажной пены вовнутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании вовнутрь немедленно обратиться к врачу. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании пены на кожу немедленно смыть пену большим количеством воды с мылом. При попадании пены в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Отходы отвердевшей монтажной пены рекомендуется измельчать и использовать как утеплитель при проведении строительных работ.

ТУ 2254-055-18738966-2012



Произведено ООО «РусТА». 142455, Россия, Московская обл., Богородский г.о., г. Электроугли, ул. Заводская, д. 4, стр. 4, ком. 222.
Тел.: +7 (495) 737-38-42. kudo-purfoam.ru