



Состав Profitex декоративно-защитный для древесины

Для наружной и внутренней отделки
ТУ РБ 600112981.024-2004

- ВЮ-защита
- Предохраняет от грибков, плесени, бурой и белой гнили, синевы
- Глубоко проникает
- УФ-защита древесины
- Сохраняет видимой натуральную текстуру древесины
- Имитирует ценные породы древесины

Краткий обзор

Назначение	Для наружной декоративно-защитной отделки неокрашенных деревянных изделий и конструкций выше уровня земли (стены, оконные рамы, беседки, садовая мебель, скамьи, заборы), для обновления поверхностей, ранее обработанных аналогичными пропиточными составами. Допускается отделка полов и стен внутри помещений с обязательным последующим перекрытием лаком, эмалью.
Сферы применения	☒ Строительство ☒ Деревообработка ☒ Торговля
Свойства	Имитирует ценные породы древесины, сохраняет видимой естественную текстуру. Содержит в составе высокоэффективные современные фунгицидные добавки против плесневых, деревоокрашивающих, дереворажающих грибков и микроорганизмов, вызывающих поражения древесины: синеву, белую и бурую гниль, различные виды плесени и др. Глубоко проникая в волокна древесины, предохраняет ее от разрушающего воздействия климатических факторов (влаги, УФ-излучений) и биологических заражений, увеличивая срок службы деревянных изделий. Свойство состава – тиксотропность* – обеспечивает больший срок хранения в невскрытой упаковке. Состав в таре представляет собой густой желеобразный материал, который после перемешивания разжижается. *Тиксотропность – способность увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя и уменьшать вязкость (разжижаться) от механического воздействия.
Состав	Алкидная смола, пигменты, растворители, фунгицидные добавки, сиккатив.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания должны образовывать ровную, однородную поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета ЧУП «Мав». Составы одного цвета, но различных партий, могут незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия следует выбирать состав одной партии или смешивать все количество разных партий в одной емкости.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	16
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее	12
Степень перетира (для цветных составов), мкм, не более	35
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	24
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24
Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	2

Упаковка 1 л; 3 л; 10 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Деревянные поверхности.
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений и пыли. Влажность древесины не должна превышать 20 %.
Система покрытия	Состав является пропиточным средством проникающего действия, поэтому не эффективен при обработке поверхности, окрашенной лаками, красками, олифами, эмалями и другими материалами, закрывающими поры древесины. Допускается использовать внутри жилых помещений для придания цвета неокрашенной доски для пола, паркета с обязательным покрытием лаком BRAVA ALKYD 2122, а также внутри нежилых, неотапливаемых помещений с обязательным последующим покрытием эмалью или лаком. Не окрашивать наружные поверхности бесцветным составом! Не применять внутри помещений с повышенной температурой и влажностью (бани, сауны)! Не обрабатывать мерзлую древесину! Не применять для поверхностей, контактирующих с пищей!
Способ и условия нанесения	Наносить при температуре окружающего воздуха, состава и окрашиваемого изделия не ниже 10 °С. Рекомендуемая температура нанесения (20 ± 5) °С. Не допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Состав не требует разбавления. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Перед применением и в процессе работы состав тщательно перемешивать!

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Наносить на древесину кистью или краскораспылителем в 2 и более слоев, равномерно распределяя состав вдоль волокон. Мелкие детали окрашивать методом окунания. Интенсивность оттенка покрытия зависит от вида, качества древесины и количества нанесенных слоев.

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания

Время выдержки при температуре (20±2) °C между нанесением первого и второго слоя 15-20 мин, последующими слоями – 24 ч. Сушка финишного слоя – 24 ч.

Расход

100 – 150 г/м² на 1-ый слой, 80 – 90 г/м² на 2-ой и последующие слои. Может изменяться в зависимости от плотности и структуры древесины, подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации работника и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла.

Меры предосторожности

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Вреден при вдыхании. При попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе. **БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

Утилизация отходов

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки состава утилизировать как бытовые отходы. Более подробная информация по обращению и утилизации – в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

18 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. После вскрытия упаковки состав рекомендуется использовать в течение месяца.

Дополнительная документация

Свидетельство о гос. регистрации БУ.70.06.01.008.E.000484.01.18
Паспорт безопасности ПБ № 600112981.013-2013
Протоколы испытаний РУП «БелНИИС» №722-6 от 11.10.2018

Контактная информация

Отдел развития и продвижения ЛКМ для отделки и защиты древесины:
телефон: +375 (29) 660 60 23, 660 60 38, 660 70 93
e-mail: otsp@mav.by
v.pavilchuk@mav.by
p.butkevich@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by